



Welde Oberflächenqualität Filmsperrholz

	Standardqualität (I/I)	Economy Qualität (II/II)
Rechtwinkligkeit der Platten	nach EN 315	nach EN 315
Leichte Farbunterschiede in der Beschichtung	erlaubt	erlaubt
Druckstellen/Verfärbungen aufgrund von Ästen oder Rissen bei innenliegenden Furnieren	erlaubt bis zu: max 6 pro m ² für Risse mit einer Breite von bis zu 10 mm	erlaubt
	erlaubt bis zu: max 2 pro m ² für Äste bis zu Ø 80 mm	
Fehlende Befilmung	erlaubt bis max. 1 % der Oberfläche	erlaubt bis zu max. 2 % der Oberfläche
Verbrannte oder fehlerverleimte Befilmung (grau/braunes Aussehen) entlang der Plattenoberfläche	Entlang der kurzen Plattenkante: Streifen bis zu 10 mm Breite	erlaubt bis zu max. 2 % der Oberfläche
	Entlang der langen Plattenkante: Streifen bis zu 5 mm Breite	
	Flecken: max. 2 pro m ² mit max. Ø 80 mm	
	Schmale Streifen: max. 2 pro m ² mit max. 10 mm breite	
	Schleifspuren unter der Beschichtung bis zu 1 % der Oberfläche	
Aufquellen des obersten Furniers	nicht erlaubt	erlaubt bis zu 1 pro m ² mit max. Ø 200 mm
Fehlende Furnierteile innen/außen an der Plattenkante	Deckfurnier: nicht erlaubt	geringe weiche Kante erlaubt
	Innenfurniere: bis zu 3 mm Tiefe	
Furnierüberlappung im Deckfurnier	bis zu 5 mm Breite	erlaubt