



Welde Oberflächenqualität Rohsperrholz

	B	BB	CP gekittet und geschliffen	CC
Punktäste (bis zu ø 3 mm)	3 je m ²	erlaubt	erlaubt	erlaubt
Gesunde, festverwachsene Äste	erlaubt bis 15 mm/5 je m ²	erlaubt bis 60 mm	erlaubt	erlaubt
Ungesunde, verwachsene Äste	erlaubt bis 6 mm/ 2 je m ²	erlaubt bis 25 mm	erlaubt	erlaubt
Geschlossene Risse	1 pro Platte mit max. Länge von 250 mm	1 pro Platte mit max. Länge von 250 mm	nicht erlaubt	1 pro Platte mit max. Länge von 250 mm
Offene Risse	erlaubt mit einer Länge von max.			
	350 mm	350 mm	nicht erlaubt	350 mm
	erlaubt mit einer max. Breite in mm von			
	5	5	nicht erlaubt	15
	max. Anzahl pro Laufmeter			
	3	3	nicht erlaubt	5
Hohlstellen/ Druckstellen	erlaubt bis zu einer max. Tiefe von 0,5 mm			